www.armofib.com,

info@armofib.com

ARMOFIB®

YOUR POWER IN CONCRETE

+36304859792

Acélszál betonszerkezetek szálerősítésére

Leírás

Adatok



Szál tulajdonságok

Arány (L/D)	Hossz (L)	Átmérő (D)
45	50±2 mm	1.05±0.04mm
Vég hossz(l)	**Magasság (h)**	**Szög (α)**
5 mm	1.8±2 mm	45±0.5 °

Anyag tulajdonságok

Acél huzal



Alapanyag:	Hidegen húzott, alacsony Széntartalmú, acél huzal
Szakítószilárdság:	1200 MPa*

*A gyári tesztekben elért átlagérték: 1200 MPa. Hitelesített és tervezési érték: 1100 MPa .

Kémiai összetétel

C	max. 0,24%
Mn	max. 0,25-0,50%
Si	max. 0,05%
P	max. 0,04%
S	max. 0.05%



Felhasználás

Felhasználás terület

- Út építés
- Vékony falú szerkezetek
- Alapok
- Ipari padló
- Rézsű erősítés
- Alagút építés
- Víz, olaj tárolók
- Robbanás biztos szerkezetek
- Földrengés biztos szerkezetek

Felhasználás előnyei

- Idő megtakarítás
- Szerkezeti szilárdság javítás
- Anyag megtakarítás
- Nagyobb felület borítás/nap
- Munkaerő költség megtakarítás
- Egyszerű bedolgozás
- Kevesebb repedés, kevesebb javítás
- Kivitelezési költség megtakarítás

Csomagolás & tárolás

- **Papírzsák, 20 kg/zsák**
- **1000 kg/ raklap**



Száraz helyen tárolandó

Tiefenweg str. 18., H-2092 Budakeszi, Hungary
Reg. №:13-09-204511, VAT №: HU27348008